

ООО «БИТЕХ»
21552, Смоленская обл.
Сафоновский р-н, Барановское с/п,
промзона, строение 1
Тел. (8-481-42) 5-17-38

Заключение №17
о состоянии измерений в лаборатории
Выдано ФБУ «Смоленский ЦСМ»
09.10.2020 г. до 09.10.2023 г

ПАСПОРТ ПРОДУКЦИИ
Основа базового масла «БИТОИЛ»
ТУ 19.20.26-002-76453499-2020

Дата отбора проб 06.04.2021 г.

Дата испытания 06.04.2021 г.

Номер резервуара Р-3.1

№ п/п	Наименование показателя	Значение по ТУ	Результат испытаний	Метод испытания
1	Внешний вид	Прозрачная жидкость от светло-желтого до коричневого цвета	соответствует	по п. 5.2 ТУ
2	Кинематическая вязкость при 40 °С, мм ² /с	1,4...4,0	2,86	ГОСТ 33-2016
3	Массовая доля, %, не более - воды; - механических примесей	0,03 отсутствие	отсутствие отсутствие	ГОСТ 2477-2014 ГОСТ 6370
4	Температура застывания, °С, не выше	минус 35	Ниже минус 31	ГОСТ 20287-91
5	Температура вспышки в закрытом тигле, °С, не ниже	61	85	ГОСТ 6356-75
6	Температура вспышки в открытом тигле, °С, не ниже	85	98	ГОСТ 4333
7	Плотность при 20 °С, кг/м ³	840...930	891	ГОСТ 3900-85

Лаборант Starovoytova M.A. Старовойтова М.А.

Зав. лаборатории Tkacheva E.A. Ткачева Е.А.

Дата выдачи паспорта 06.04.2021 г.

