

ООО «БИТЕХ»
21552, Смоленская обл.
Сафоновского р-н, Барановское с/п,
промзона, строение 1
Тел. (8-481-42) 5-17-38

Заключение № 17
о состоянии измерений в лаборатории
Выдано ФБУ «Смоленский ЦСМ»
09.10.2020 г. до 09.10.2023 г

ПАСПОРТ ПРОДУКЦИИ
Битум нефтяной дорожный вязкий
марка БНД 100/130
ГОСТ 33133-2014

Дата отбора проб 07.04.2021 г.
Номер резервуара партии Р-5.5
Дата испытания 07.04.2021 г.

№ п/п	Наименование показателя	Значение по ГОСТ	Результаты испытания	Метод испытания
1	Температура размягчения по кольцу и шару, °С, не ниже	45	47	ГОСТ 33142
2	Глубина проникновения иглы, 0,1мм: при 25°С	101-130	108	ГОСТ 33136
3	Температура вспышки в открытом тигле, °С, не ниже	230	277	ГОСТ 33141
4	Растяжимость, см, не менее: при 0°С при 25°С	4,0 70	4,3 Более 100	ГОСТ 33138
5	Температура хрупкости, °С, не выше	-20	-24	ГОСТ 33143
6	Индекс пенетрации	от- 1,0 до +1,0	0,1	ГОСТ 33134

Лаборант _____ Казаку Е.И.

Зав. лаборатории _____ Ткачева Е.А.

Дата выдачи 07.04.2021 г.

