

**ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:**

Общество с ограниченной ответственность «Битех» (ООО «Битех»)
Юридический адрес: Россия, 115533, г. Москва, ул. Нагатинская, д. 5,
эт. 5, пом. 503

Фактический адрес: Россия, 215527, Смоленская область, Сафоновский
р-он, Барановское сельское поселение, промзона, строение 1
Тел.: +7 (48142) 5-17-41, e-mail: info@bitekh.ru

Сертификат соответствия ГОСТ Р ИСО 9001-2015
№ FSK.RU.0002.F00016553. Срок действия – до 11.06.2024 г.
Заключение № 25 о состоянии измерений в лаборатории
Действительно до 09.10.2023 г.

ПАСПОРТ ПРОДУКЦИИ №

**Битум нефтяной дорожный вязкий марки БНД 100/130
ГОСТ 33133-2014**

Наименование НТД на отбор проб:	ГОСТ 2517-2012	Сертификат соответствия №	
Код ОКПД 2:	19.20.42.121	СДС НИИ.RU.OC08.00833	
Дата изготовления продукта:	07.05.2022	Срок действия – по	
Дата отбора пробы:	08.05.2022	25.01.2025 г.	
Дата проведения испытаний:	08.05.2022	Декларация о соответствии	
Место отбора пробы:	P 5.2	ЕАЭС № RU Д-	
Номер партии:	55	RU.АД82.В.00225/20.	
Размер партии (масса), т:	300	Срок действия – по	
		22.06.2025 г.	



№ п/п	Наименование показателя	Метод испытания	Норма по ГОСТ 33133	Фактическое значение
Основные показатели				
1	Глубина проникания иглы при 25 °С, 0,1 мм, не менее	ГОСТ 33136	101-130	115
2	Температура размягчения по кольцу и шару, °С, не ниже	ГОСТ 33142	45	45,2
3	Растяжимость при 0 °С, см, не менее	ГОСТ 33138	4,0	4,2
4	Температура хрупкости, °С, не выше	ГОСТ 33143	-20	-24
5	Температура вспышки*, °С, не ниже	ГОСТ 33141	230	280
6	Изменение массы образца после старения, %, не более	ГОСТ 33140	0,7	0,6
7	Изменение температуры размягчения после прогрева, °С, не более	ГОСТ 33140 ГОСТ 33142	7	6,8
Дополнительные показатели				
8	Растяжимость при 25 °С, см, не менее:	ГОСТ 33138	70	95

*Показатель является периодическим, определение производится не реже одного раза в месяц.

Заключение: Битум нефтяной дорожный вязкий марки БНД 100/130 соответствует ГОСТ 33133-2014 по проверенным показателям.

Область применения продукта в соответствии с пунктом 5 статьи 1 технического регламента Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» (ТР ТС 014/2011).

Зав. лабораторией

Лаборант

Дата выдачи паспорта



Ткачева Е.А.

Буренкова Е.Л.