

ООО «БИТЕХ»
21552, Смоленская обл.
Сафоновского р-н, Барановское с/п,
промзона, строение 1
Тел. (8-481-42) 5-17-38

Заключение №17
о состоянии измерений в лаборатории
Выдано ФБУ «Смоленский ЦСМ»
09.10.2020 г. до 09.10.2023 г

ПАСПОРТ ПРОДУКЦИИ
Гудрон нефтяной
ТУ 0258-002-76453499-2015

Дата отбора проб 02.04.2021 г.
Дата испытания 02.04.2021 г.
Номер резервуара, партии Р-5.2

№ п/п	Наименование показателя	Значение по ТУ	Результаты испытания	Метод испытания
1	Температура размягчения по кольцу и шару, °С, не ниже	35	36,5	ГОСТ 11506
2	Глубина проникновения иглы, 0,1мм, при 25°С	60-300	291	ГОСТ 11501
3	Температура вспышки в открытом тигле, °С	290-350	295	ГОСТ 4333
4	Вязкость условная при 80 °С и диаметре отверстия 5 мм, с, не менее	25	165	ГОСТ 11503
5	Массовая доля воды, %	следы	отсутствие	ГОСТ 2477

Лаборант  Старовойтова М.А.

Зав. лаборатории  Ткачева Е.А.

Дата выдачи паспорта 02.04.2021 г.

