



**ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:**  
 Общество с ограниченной ответственностью «Битех» (ООО «Битех»)  
 Юридический адрес: Россия, 115533, г. Москва, ул. Нагатинская, д. 5, эт. 5, пом. 503  
 Фактический адрес: Россия, 215527, Смоленская область, Сафоновский р-он, Барановское сельское поселение, промзона, строение 1  
 Тел.: +7 (48142) 5-17-41, e-mail: info@bitech.ru  
 Сертификат соответствия ГОСТ Р ИСО 9001-2015  
 № FSK.RU.0002.F00016553. Срок действия – до 11.06.2024 г.  
 Заключение № 25 о состоянии измерений в лаборатории  
 Действительно до 09.10.2023 г.

**ПАСПОРТ ПРОДУКЦИИ №**

**Битум нефтяной дорожный вязкий марки БНД 70/100  
 ГОСТ 33133-2014**

Наименование НТД на отбор проб: ГОСТ 2517-2012  
 Код ОКПД 2: 19.20.42.121  
 Дата изготовления продукта: 06.04.2023  
 Дата отбора пробы: 06.04.2023  
 Дата проведения испытаний: 06.04.2023  
 Место отбора пробы: Р 5.5  
 Номер партии: 134  
 Размер партии (масса), т: 300

Сертификат соответствия №  
 РОСС  
 RU.32001.04ИБФ1.ОСП18.21221.  
 Срок действия - до 30.06.2025 г.  
 Декларация о соответствии ЕАЭС  
 № RU Д-РУ.АД82.В.00225/20.  
 Срок действия – по 22.06.2025 г.



| № п/п   | Наименование показателя  | Метод испытания          | Норма по ГОСТ 33133 | Фактическое значение |
|---|--|--------------------------|---------------------|----------------------|
| <b>Основные показатели</b>  |  |                          |                     |                      |
| 1   | Глубина проникания иглы при 25 °С, 0,1 мм, не менее            | ГОСТ 33136               | 71-100              | 78                   |
| 2   | Температура размягчения по кольцу и шару, °С, не ниже          | ГОСТ 33142               | 47                  | 48,2                 |
| 3   | Растяжимость при 0 °С, см, не менее                            | ГОСТ 33138               | 3,7                 | 3,7                  |
| 4   | Температура хрупкости, °С, не выше                             | ГОСТ 33143               | -18                 | -20                  |
| 5   | Температура вспышки*, °С, не ниже                              | ГОСТ 33141               | 230                 | 292                  |
| 6   | Изменение массы образца после старения, %, не более            | ГОСТ 33140               | 0,6                 | 0,35                 |
| 7   | Изменение температуры размягчения после прогрева, °С, не более | ГОСТ 33140<br>ГОСТ 33142 | 7                   | 7,0                  |
| <b>Дополнительные показатели</b>  |  |                          |                     |                      |
| 8   | Растяжимость при 25 °С, см, не менее:                          | ГОСТ 33138               | 62                  | 95                   |
| *Показатель является периодическим, определение производится не реже одного раза в месяц. |  |                          |                     |                      |

**Заключение:** Битум нефтяной дорожный вязкий марки БНД 70/100 соответствует ГОСТ 33133-2014 по проверенным показателям.

Область применения продукта в соответствии с пунктом 5 статьи 1 технического регламента Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» (ТР ТС 014/2011).

Зав. лабораторией

Лаборант

Дата выдачи паспорта

Подпись:  Ткачева Е.А.  
 Подпись:  Казаку Е.И.  
 06.04.2023

