

ООО «БИТЕХ»  
21552, Смоленская обл.  
Сафоновского р-н, Барановское с/п,  
промзона, строение 1  
Тел. (8-481-42) 5-17-38

Заключение №17  
о состоянии измерений в лаборатории  
Выдано ФБУ «Смоленский ЦСМ»  
09.10.2020г. до 09.10.2023г

ПАСПОРТ ПРОДУКЦИИ  
Битум нефтяной дорожный вязкий  
марка БНД 50/70  
ГОСТ 33133-2014

Дата отбора проб 01.04.2021 г.  
Номер резервуара партии Р-5.3  
Дата испытания 01.04.2021 г.

№ п/п	Наименование показателя	Значение по ГОСТ	Результаты испытания	Метод испытания
1	Температура размягчения по кольцу и шару, °С, не ниже	51	52	ГОСТ 33142
2	Глубина проникновения иглы, 0,1мм: при 25°С при 0°С, не менее	51-70 18	65 22	ГОСТ 33136
3	Температура вспышки в открытом тигле, °С, не ниже	230	262	ГОСТ 33141
4	Растяжимость, см, не менее: при 25°С при 0°С	60 3,5	73 3,6	ГОСТ 33138
5	Температура хрупкости, °С, не выше	-16	-23	ГОСТ 33143
6	Изменение массы образца после старения, %, не более	0,6	0,4	ГОСТ 33140
7	Изменение температуры размягчения после старения, °С, не более	7	6	ГОСТ 33140 ГОСТ 33142
8	Индекс пенетрации	от- 1,0 до +1,0	- 0,1	ГОСТ 33134

Лаборант  Грудина Н.С.

Зав. лаборатории  Ткачева Е.А.

Дата выдачи 01.04.2021 г.

