

ООО «БИТЕХ»
21552, Смоленская обл.
Сафоновского р-н, Барановское с/п,
промзона, строение 1
Тел. (8-481-42) 5-17-38

Заключение №17
о состоянии измерений в лаборатории
Выдано ФБУ «Смоленский ЦСМ»
09.10.2020 г. до 09.10.2023 г

ПАСПОРТ ПРОДУКЦИИ
Битум нефтяной дорожный вязкий
марка БНД 90/130
ГОСТ 22245-90

Дата отбора проб 01.04.2021 г.
Номер резервуара партии Р-5.1
Дата испытания 01.04.2021 г.

| № п/п | Наименование показателя | Значение по ГОСТ | Результаты испытания | Метод испытания |
|-------|---|------------------|----------------------|---|
| 1 | Температура размягчения по кольцу и шару, °С, не ниже | 43 | 46 | ГОСТ 11506 |
| 2 | Глубина проникновения иглы, 0,1мм: при 25°С при 0°С, не менее | 91-130 28 | 95 29 | ГОСТ 11501 |
| 3 | Температура вспышки в открытом тигле, °С, не ниже | 230 | 244 | ГОСТ 4333 |
| 4 | Растяжимость, см, не менее: при 25°С при 0°С | 65 4,0 | 96 4,3 | ГОСТ 11505 |
| 5 | Температура хрупкости, °С, не выше | -17 | -21 | ГОСТ 11507 с доп. по п.3.2 |
| 6 | Изменение температуры размягчения после прогрева, °С, не более | 5 | 5 | ГОСТ 18180 ГОСТ 11506, с доп. по п.3.3 |
| 7 | Индекс пенетрации | от- 1,0 до +1,0 | - 0,6 | ГОСТ 22245 по прил. 2 |

Лаборант Гр. Грудина Н.С.

Зав. лаборатории Ткач Ткачева Е.А.

Дата выдачи 01.04.2021 г.

