

ООО «БИТЕХ»
21552, Смоленская обл.
Сафоново-ского р-н, Барановское с/п,
промзона, строение 1
Тел. (8-481-42) 5-17-38

Заключение №17
о состоянии измерений в лаборатории
Выдано ФБУ «Смоленский ЦСМ»
09.10.2020 г. до 09.10.2023г

ПАСПОРТ ПРОДУКЦИИ
Битум нефтяной кровельный
марка БНК 40/180
ГОСТ 9548-74

Дата отбора проб 07.04.2021 г.
Номер резервуара партии Р-5.1
Дата испытания 07.04.2021 г.

№ п/п	Наименование показателя	Значение по ГОСТ	Результаты испытания	Метод испытания
1	Температура размягчения по кольцу и шару, °С	37-44	38,5	ГОСТ 11506
2	Глубина проникновения иглы, 0,1мм: при 25°С	160-210	203	ГОСТ 11501
3	Температура вспышки в открытом тигле, °С, не ниже	240	279	ГОСТ 4333
4	Растворимость в толуоле, %, не менее	99,50	99,79	ГОСТ 20739
5	Изменение массы после прогрева, %, не более	0,80	0,41	ГОСТ 18180
6	Массовая доля воды	Следы	отсутствует	ГОСТ 2477

Лаборант  Старовойтова М.А.

Зав. лаборатории  Ткачева Е.А.

Дата выдачи 07.04.2021 г.

