

**ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:**

Общество с ограниченной ответственностью «Битех» (ООО «Битех»)
 Юридический адрес: Россия, 115533, г. Москва, ул. Нагатинская, д. 5, эт. 5, пом. 503
 Фактический адрес: Россия, 215527, Смоленская область, Сафоновский р-он, Барановское сельское поселение, промзона, строение 1
 Тел.: +7 (48142) 5-17-41, e-mail: info@bitech.ru
 Сертификат соответствия ГОСТ Р ИСО 9001-2015
 № FSK.RU.0002.F00016553. Срок действия – до 11.06.2024 г.
 Заключение № 25 о состоянии измерений в лаборатории
 Действительно до 09.10.2023 г.

ПАСПОРТ ПРОДУКЦИИ №

**Битум нефтяной дорожный вязкий марки БНД 60/90
 ГОСТ 22245-90 с изм. 1**

Наименование НТД на отбор проб: ГОСТ 2517-2012
 Код ОКПД 2: 19.20.42.121
 Дата изготовления продукта: 15.05.2022
 Дата отбора пробы: 16.05.2022
 Дата проведения испытаний: 16.05.2022
 Место отбора пробы: Р 5.3
 Номер партии: 55
 Размер партии (масса), т: 300

Сертификат соответствия
 № РОСС RU.AK01.Н.04881/19
 Срок действия с 30.07.2019 по 29.07.2022



№ п/п	Наименование показателя	Метод испытания	Норма по ГОСТ 22245	Фактическое значение
1	Глубина проникания иглы, 0,1 мм, не менее: при 25 °С при 0 °С	ГОСТ 11501	61-90 20	78 23
2	Температура размягчения по кольцу и шару, °С, не ниже	ГОСТ 11506	47	48
3	Растяжимость, см, не менее: при 25 °С при 0 °С*	ГОСТ 11505	55 3,5	100 3,9
4	Температура хрупкости, °С, не выше	ГОСТ 11507	-15	- 22
5	Температура вспышки**, °С, не ниже	ГОСТ 4333	230	282
6	Изменение температуры размягчения после прогрева, °С*, не более	ГОСТ 18180 ГОСТ 11506	5	4
7	Индекс пенетрации	ГОСТ 22245 Приложение 2	От -1,0 до +1,0	-0,6

*Показатели являются периодическими, определяются не реже одного раза в 10 дней.
 **Показатель является периодическим, определяется не реже одного раза в месяц.

Заключение: Битум нефтяной дорожный вязкий марки БНД 60/90 соответствует ГОСТ 22245-90 с изм. 1 по вышеуказанным показателям.

Область применения прод укта в соответствии с пунктом 5 статьи 1 технического регламента Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» (ТР ТС 014/2011).

Зав. лабораторией

Лаборант

Дата выдачи паспорта



Ткачева Е.А.

Грудина Н.С.